MAV RED LINE SOLUTIONS

Грунтовка FLAGMAN 010
по мастикам и герметикам для швов, трещин и стыков

(ВД-АК-010)
Для наружных работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

- Адгезионная, перекрывает мастику
- Обеспечивает эстетичный внешний вид
- Обеспечивает надежное сцепление краски
- Сокращает расход краски
- Увеличивает срок службы покрытия

Краткий обзор

Назначение
Для грунтования поверхностей, обработанных акриловыми мастиками и другими высыхающими или отверждающимися герметиками, пригодными для окрашивания (швы между блочными панелями, стыки строительных конструкций, трещины), перед их последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми фасадными красками, в том числе фактурными.

Свойства
Служит для создания адгезии последующего слоя краски с основанием, скрывает мастику на швах, трещинах и стыках. Применение грунтовки обеспечивает равномерное нанесение краски и предотвращает разнооттеночность окрашенной поверхности. Снижает расход краски. Производится белого цвета, готовая к применению.

Состав
Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет и внешний вид покрытия
Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH	6,5 – 9,5
Массовая доля нелетучих веществ, %	47 - 55
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1

Упаковка
1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки
Поверхности, обработанные акриловыми мастиками и другими высыхающими или отверждающимися герметиками.

Подготовка поверхности
Перед нанесением грунтовки рабочую поверхность очищают от пыли, грязи.

Система покрытия
После нанесения грунтовки поверхность окрашивать водно-дисперсионными акриловыми фасадными красками, в том числе фактурными.

Способ и условия нанесения
Работы проводить при температуре окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 10 °С. Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Перед применением грунтовку тщательно перемешать и наносить кистью, валиком или краскораспылителем в один слой.
Инструмент, тару, пятна грунтовки отмыть теплой водой с мылом до высыхания грунтовки.
Профессиональное использование согласно Типовой Технологической Карте – 100299864.072-2011 «На наружную окраску фасадов производственных, жилых и административных зданий и сооружений водно-дисперсионными акриловыми красками производства ЧУП «МАВ»; регистрационный номер – 0275; разработчик РУП «Минсктиппроект».

Пиктограммы способов нанесения

Температурный режим, время высыхания
Время высыхания грунтовки при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % – 1 ч. При t (10 - 16) °С и (или) влажности выше 70 % время высыхания может увеличиваться до 4 ч.

Расход
80 - 110 г/м² без учета потерь.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение
В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Меры предосторожности
Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

Утилизация отходов
В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы.

Гарантийный срок
24 месяца с даты изготовления.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008
ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс: + 375 1716 5-60-56
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.000718.03.11
	Паспорт безопасности	ПБХП РБ 600112981.010-2012
	Протокол испытаний	ОАО «МАПИД» от 03.08.2009

Контактная информация

Управление развития и продвижения ЛКМ:
телефон: +375 (1716) 5-60-56
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42
e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс: + 375 1716 5-60-56
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18