



Шпатлевка FLAGMAN PROFИ-8 СТЕНЫ И ПОТОЛОК

(В П 1 ПС «ПРОФИ-8»)
Для стен и потолков
СТБ 1263-2001

- > Универсальная («СТАРТ + ФИНИШ»)
- > Готовая к применению
- > Быстросохнущая
- > Легко наносится
- > Минимальная усадка

Краткий обзор

Назначение	Для выравнивания неровностей бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей внутри помещений, в том числе с использованием армирующих материалов (стеклосетки, стеклохолста типа «паутинка»), а также для заделки трещин и стыков гипсокартонных плит. Обеспечивает покрытие, готовое под оклейку обоями.
Свойства	Легко наносится, не свертывается, не тянется за шпателем. Шлифуется без воды, быстро сохнет.
Состав	Представляет собой густую вязкую массу, состоящую из смеси наполнителей и вспомогательных добавок в водной дисперсии акрилового сополимера.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания поверхность должна быть без царапин, трещин, видимых включений

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Степень перетира, мкм, не более	100
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	0,4
Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/(м ч Па), не менее	0,02
Массовая доля нелетучих веществ, %	77 - 83
Плотность, шпатлевки, г/см ³	1,70 ± 0,20
Усадка покрытия – отсутствие трещин в слое толщиной, мм	5
Удобнонаносимость	легко наносится, не свертывается, не тянется за шпателем
Способность шлифоваться	шлифуется без воды

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л

Технология применения

Пригодные подложки	Бетонные, кирпичные, оштукатуренные поверхности.
Подготовка поверхности	Рабочую поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий. Сильно впитывающие и пылящие поверхности обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 01 1 (ВД-АК-01 1). Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно окрашены антикоррозионными грунтовками MAV.
Способ и условия нанесения	Перед применением шпатлевку перемешать и наносить слоем толщиной до 5 мм при помощи шпателя. При больших неровностях шпатлевку следует наносить в несколько приемов. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Высохшее покрытие шлифовать шкуркой или сеткой средней зернистости и обеспылить. Перед оклейкой обоями зашпатлеванную поверхность рекомендуется обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 01 1 (ВД-АК-01 1).
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Работы проводить при температуре окружающего воздуха выше 10 °С. Время высыхания слоя толщиной 2 мм при температуре (20 ± 2) °С и влажности воздуха 65 % приблизительно 4 ч. При более низкой температуре и (или) повышенной влажности и толщине слоя время высыхания увеличивается.
Расход	До 1,9 кг на 1 м ² при нанесении шпатлевки слоем 1 мм. Расход зависит от шероховатостей обрабатываемой поверхности и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	Шпатлевку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
Меры предосторожности	Шпатлевка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Утилизация отходов	Инструмент, тару, пятна шпатлевки отмыть теплой водой с мылом до высыхания шпатлевки. В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки шпатлевки утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).	
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.	
Дополнительная документация	Сертификат соответствия	ВУ/112 02.01.002.00115
	Свидетельство о гос. регистрации	ВУ.50.51.01.008.E.001584.06.11
	Паспорт безопасности	ПБВ РБ 600112981.019-2015
	Протоколы испытаний	ННИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/2612 П
		ННИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/2609 П
	ННИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/1175 П	
	ННИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 2544 П	
Контактная информация	<p>Управление развития и продвижения ЛКМ: телефон: +375 (1716) 5-60-56 e-mail: otsp@mav.by</p> <p>Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42 e-mail: zakaz@mav.by</p>	