



## Декоративная штукатурка MultiBASIS

(В П 1 ПС 0,13)  
Защитно-отделочная для внутренних работ  
ТО BY 600112981.041-2011/СТБ 1263-2001

- Идеальна для создания разнообразных фактур
- Легко наносится и структурируется
- Эластичная, образует прочное покрытие
- Сохраняет фактуру на вертикальных поверхностях


### Краткий обзор

<b>Назначение</b>	Для внутренних отделочных работ, а также создания различных видов декоративных эффектов по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям. Применяется для получения как самостоятельного декоративного покрытия, так и в качестве базового под последующую отделку водно-дисперсионными акриловыми красками, декоративными лазурями Primavera, составами Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold.
<b>Свойства</b>	Благодаря входящим в состав штукатурки специальным наполнителям, легко наносится толщиной до 3 мм, с последующей обработкой невысохшего покрытия специальными инструментами, позволяя создавать широкую гамму декоративных эффектов и фактурных рисунков. Имеет хорошую адгезию к основанию, слабый запах, образует паропроницаемое покрытие. При использовании декоративной штукатурки MultiBASIS в качестве самостоятельного покрытия допускается только сухая уборка, после нанесения декоративных лазурей Primavera или составов Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold комплексное покрытие устойчиво к влажной уборке.
<b>Состав</b>	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
<b>Цвет и внешний вид покрытия</b>	Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.
<b>Колеровка</b>	Выпускается белого цвета. Возможна колеровка в пастельные тона по каталогам MAV NOVA, АКВАМАВ на предприятии MAV.
<b>Технические данные</b>	

Показатели качества		Значение по ТО
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее		0,9
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па), не менее		0,02
Усадка покрытия, отсутствие трещин в слое толщиной, мм		3

<b>Информация о соответствии требованиям СТБ/др.</b>	Штукатурка MultiBASIS соответствует требованиям СТБ 1263-2001, ТР 2009/013/ВУ и изготавливается по рецеп-туре и технологическому регламенту, согласованным и утвержденным в установленном порядке, с соблюдением санитарных норм и правил.
<b>Упаковка</b>	1 л, 3 л, 5 л, 11 л.

### Технология применения

<b>Пригодные подложки</b>	Штукатурка наносится на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и др. минеральные поверхности.
<b>Подготовка поверхности</b>	Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой и предварительно подготовленной. Старые непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от следов грязи, жира, клея и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), грунтовкой-концентратом FLAGMAN 01 1 (ВД-АК-01 1) либо грунтовкой FLAGMAN 014 супер - контакт (ВД-АК-014) (при необходимости создания повышенной адгезии) - в зависимости от состояния поверхности и желаемого результата отделки.
<b>Система покрытия</b>	Включена в систему декоративной отделки Primavera. Колерованная штукатурка используется в качестве самостоятельного покрытия, а также для дальнейшей обработки декоративными лазурями и составами. Допускается нанесение при комбинировании с декоративной штукатуркой MultiBASIS plast.
<b>Способ и условия нанесения</b>	Штукатурка выпускается готовая к применению, при необходимости допускается разведение водой до 5% от массы материала. На поверхность материал наносится слоем толщиной до 3 мм с помощью венецианского шпателя попеременно меняя угол и направление мазков, хаотичными либо направленными движениями, моделируя рисунок. Для получения дополнительного декоративного эффекта можно применять (до высыхания) специальный инструмент (ворсовая щетка, фактурирующий валик, кисть-макловица, морская губка, гребенка «под дерево» и др.).
<b>Пиктограммы способов нанесения</b>	
<b>Температурный режим, время высыхания</b>	Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности выше 10 °С. Время высыхания на отлив при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % – (6 – 8) часов. Выдержка перед последующей отделкой декоративными составами и лазурями – 24 часа. Полное формирование покрытия и возможная влажная очистка – через 7 дней.
<b>Расход</b>	Ориентировочный расход 250 - 500 г/м <sup>2</sup> . Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

## Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.	
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Материал пожаровзрывобезопасен.	
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.	
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.	
Дополнительная документация	Сертификат соответствия	BY/112 02.01 002 00116
	Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.001305.08.12
	Паспорт безопасности	ПБХП РБ 600112981.036-2013
	Протоколы испытаний	НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/391 П
		НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/392 П
Контактная информация	Бюро по продвижению декоративных ЛКМ Primavera: телефон: +375 (1716) 5-60-56, +375 (29) 660 10 45 e-mail: primavera@mav.by	
	Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42 e-mail: zakaz@mav.by	