



Грунтовка BRAVA ACRYL 07 для доски подоконной и дверей из древесины

(ВД-АК-07)

Для внутренних работ

ТУ РБ 600112981.005-2001

- > С изолирующими свойствами
- > Под последующее покрытие акриловыми красками
- > Блокирует красящие вещества в древесине
- > Сокращает расход краски
- > Уменьшает трудозатраты по шлифованию

Краткий обзор

Назначение	Для грунтования древесноволокнистых плит различных модификаций (ДВП, MDF), ДСП и т.п., а также изделий из массива древесины (доски подоконной, дверей) перед последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми красками BRAVA ACRYL.
Свойства	Снижает расход краски, улучшает ее адгезию (сцепление) к поверхности, изолирует содержащиеся в древесине вещества, которые могут вызвать изменение цвета финишного покрытия. Применение грунтовки позволяет снизить проявление текстуры древесины, получить более ровную поверхность под окраску, уменьшить трудозатраты на подготовку поверхности.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия грунтовки – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами MAV. Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH	6,5 – 9,5
Массовая доля нелетучих веществ %, не менее	52 – 59
Динамическая вязкость по вискозиметру Брукфильда, мПа·с, не менее	5000 – 8500
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 2) °С, (значение для модификации SP), с	30 – 45
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1

Упаковка 11 л, 20 л, 40 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Деревянные поверхности.
Подготовка поверхности	Перед нанесением грунтовки деревянные поверхности отшлифовать (при необходимости) и обеспылить.
Система покрытия	После нанесения грунтовки поверхность окрашивать водно-дисперсионными красками BRAVA ACRYL 35y (ВД-АК-1035y) или BRAVA ACRYL 40 (ВД-АК-2040).
Способ и условия нанесения	Работы проводить при температуре окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 15 °С. Не требует разбавления. Перед применением грунтовку перемешать и наносить на поверхность воздушным распылением, установками комбинированного или безвоздушного распыления одним или двумя слоями. Двухслойное грунтование позволяет получить более качественное покрытие и снизить расход краски. Воздушное распыление: диаметр сопла 2,2 - 2,5 мм, давление 4 - 4,5 атм. Установками комбинированного и безвоздушного нанесения WAGNER, Graco – дюзы 11, 13; Kremlin – 06, 09, давление на насосе 70 – 90 бар; на обжиге факела (при комбинированном нанесении) – до 1,5 атм., угол распыла дюзы зависит от окрашиваемой поверхности. Инструмент, тару, пятна грунтовки отмыть теплой водой с мылом до высыхания грунтовки.
Пиктограммы способов нанесения	 
Температурный режим, время высыхания	Время высыхания однослойного покрытия при t (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % - 1 ч. При более низкой температуре (15 - 18) °С, влажности выше 70 % время высыхания увеличивается до 4 ч. До окраски загрунтованное изделие выдержать 4 - 6 ч при температуре не ниже 15 °С. Высушенное покрытие отшлифовать, не допуская шлифовки покрытия до древесины, после чего изделие обеспылить и окрасить.
Расход	На однослойное покрытие - до 175 г/м ² без учета потерь. Зависит от вида, структуры и качества древесины, ее подготовки, применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
----------------------------	---

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Меры предосторожности	Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.		
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовок утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).		
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления.		
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.000175.12.10	
	Паспорт безопасности	ПБХП РБ 600112981.010-2012	
	Протокол испытаний	ОАО «Минскпроектмебель» №290/129 от 06.10.2011	
		ОАО «Минскпроектмебель» №322/129 от 26.10.2011	
		РУП «БелНИИС» №297 от 05.11.2011	
Контактная информация	РУП «БелНИИС» №298 от 15.11.2011		
	Управление развития и продвижения ЛКМ: телефон: +375 (1716) 5-60-56 e-mail: otsp@mav.by		
	Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42 e-mail: zakaz@mav.by		