Грунтовка BRAVA UR GR-03 полиуретановая для мебели

(УР-0363)
Для внутренних работ
ТУ BY 600112981.036-2010

- укрывистая
- быстросохнущая
- выравнивает впитывающую способность поверхности
- предотвращает разнооттеночность
- увеличивает срок службы комплексного покрытия

Краткий обзор

Назначение

Для подготовки и выравнивания поверхности изделий из различных пород древесины (сосны, дуба, ольхи, березы) и древеснопроизводных материалов: древесностружечных, древесноволокнистых плит, облицованных натуральным шпоном или фанерой, эксплуатируемых внутри помещений (мебель, мебельный щит, двери, деревянные элементы интерьера, декоративные элементы лестниц и др.), перед последующей финишной отделкой их эмалью BRAVA UR EM-25.

Свойства

Применение грунтовки позволяет высококачественно подготовить поверхность к последующему нанесению эмали, обеспечивая ее прочное сцепление с основанием. Легко наносится, продлевает срок службы комплексного покрытия. Глубоко проникая в древесину, выравнивает впитывающую способность поверхности. Быстро сохнет.

Состав

Полуфабрикат грунтовки: полиол, органические растворители, пигменты, функциональные добавки.
Отвердитель: полиизоцианат, органические растворители.

Цвет и внешний вид покрытия

Грунтовка выпускается белого цвета. После высыхания образует ровную, однородную, без пузырей, царапин, трещин и механических включений поверхность.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Динамическая вязкость по вискозиметру Брукфильда RV DV+Pro, мПа*с	800 - 2000
Массовая доля нелетучих веществ (полуфабриката без отвердителя), %	70-75
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
Степень перетира, мкм, не более	40
Срок годности (жизнеспособность), ч, не менее	5
Адгезия покрытия, баллы, не более	1

Упаковка

Для полуфабриката - металлические ведра 10 л; 20 л; для отвердителя - металлические банки 1 л; 0,5л.

Технология применения

Пригодные подложки

Поверхности из различных пород древесины (сосны, дуба, ольхи, березы) и древеснопроизводных материалов: древесностружечных, древесноволокнистых плит.

Подготовка поверхности

Новые поверхности при необходимости прошлифовать, старые покрытия полностью удалить, обеспылить.

Способ и условия нанесения

Перед применением грунтовку тщательно перемешать, после чего вводить изоцианатный отвердитель BRAVA GR(M) в соотношении 5:1 по массе, перемешать и оставить для удаления воздуха на 15-20 минут. По требованию потребителя для увеличения времени отверждения (высыхания) свыше одного часа возможно применение модификаций отвердителя BRAVA GR:

- MS (medium-slow speed) – для времени отверждения до 2 ч;
- S (slow speed) – для времени отверждения до 4 ч.

После введения отвердителя грунтовку использовать в течение 5 ч при температуре 20 °С. При необходимости грунтовку разбавить разбавителем R-36RS. Грунтовку наносить распылением на предварительно подготовленную поверхность в один - два слоя (в зависимости от твердости и впитывающей способности древесины).

Пиктограммы способов нанесения

Температурный режим, время высыхания

Время высыхания при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (60 ± 5) % – не менее 1 ч. Шлифование проводить не ранее, чем через 1,5-2 ч, выдержка перед складированием – 3-4 ч. Сильных механических воздействий следует избегать в течение 7 дней.

Расход

125 – 175 г/м^2 без учета потерь. Зависит от твердости и впитывающей способности древесины, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс: + 375 1716 5-60-56
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	Транспортируют и хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня.
Меры предосторожности	Содержит изоцианаты. Не курить. Использовать нитриловые перчатки. Избегать вдыхания паров. При недостаточной вентиляции использовать респиратор типа РПГ-67 А. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой с мылом. При вдыхании: свежий воздух и покой. При возникновении симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Отвердитель и готовый к употреблению материал могут вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты органов дыхания – индивидуальные средства защиты. Беречь от огня. Беречь от детей.
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы.
Гарантийный срок	Полуфабриката - 12 месяцев с даты изготовления, отвердителя - 6 месяцев с даты изготовления.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.000646.06.14 Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.049-2014
Контактная информация	Управление развития и продвижения ЛКМ: телефон: +375 (1716) 5-60-56 e-mail: otsp@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42 e-mail: zakaz@mav.by

Грунтовка УР-0363

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс: + 375 1716 5-60-56
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18