



Отвердитель BRAVA GR (MS) полиизоцианатный

TU BY 600112981.044-2013

Краткий обзор

Назначение Для отверждения полиуретановой грунтовки BRAVA UR GR-03 (УР-0363) и эмали BRAVA UR EM-25 (УР-2365) с увеличенным временем отверждения до 2 часов.

Состав Раствор полиизоцианата, бутилацетат, этилацетат.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с, не менее	10
Массовая доля нелетучих веществ, %	50 - 54

Упаковка 0,5 л, 1 л.

Технология применения

Применение Перед применением полуфабрикаты тщательно перемешать, после чего смешать с отвердителем в соотношении (по массе), указанном на этикетке конкретного материала (полуфабриката) или в соответствующей технической информации. Для придания специфических свойств по требованию заказчика соотношение может изменяться.
После введения отвердителя грунтовку использовать в течение 5 часов, эмаль – в течение 2,5 часов.
Инструмент после смешивания отвердителя с полуфабрикатом промыть с помощью растворителя (646, ацетон или сольвент). Нижний температурный предел при применении - согласно требованиям на отверждаемый лакокрасочный материал.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение В плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла. Рекомендуемая температура хранения 5-30 °С, рекомендуемая температура применения – согласно требованиям на отверждаемый материал.

Меры предосторожности Не допускать попадания продукта в водоёмы, канализацию и почву. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Использовать нитриловые перчатки. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой с мылом. При вдыхании: свежий воздух и покой. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. При возникновении симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Беречь от детей.
БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ!

Утилизация отходов После использования отвердителя пустую тару плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по обращению и утилизации отвердителя – в паспорте безопасности.

Гарантийный срок 6 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования и хранения).

Дополнительная документация Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.000644.10.13
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.050 - 2014

Контактная информация Управление развития и продвижения ЛКМ:
телефон: +375 (1716) 5-60-56
e-mail: otps@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42
e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.