



Декоративная лазурь Primavera

(Декоративная лазурь Primavera)
Для декоративных интерьерных работ
ТУ BY 600112981.046-2012

- Индивидуальное изысканное покрытие
- Защита от загрязнений
- Устойчива к мытью
- Скрывает мелкие дефекты поверхности
- Не требует профессиональных малярных навыков
- Подходит для трафаретного нанесения

Краткий обзор


Назначение	Для эффектной художественно-декоративной отделки стен и потолков, предварительно окрашенных водно-дисперсионными акриловыми интерьерными красками FLAGMAN или оклеенных виниловыми, флизелиновыми, стекловолоконными и другими, специально предназначенными под покраску, обоями. Лазурь рекомендуется для создания рисунков с помощью трафарета, а также в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.
Свойства	Придает изящный мерцающий эффект поверхности. Одним видом лазури или комбинацией нескольких, используя различные техники нанесения и инструменты, при разных типах освещения можно получить неповторимую и индивидуальную отделку в интерьере.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. После высыхания краска образует полуматовую бархатистую однородную поверхность.
Колеровка	Выпускается палитра базовых готовых цветов глянцевой декоративной лазури Primavera, дополнительно возможна колеровка полуматовой декоративной лазури по каталогу Primavera и в соответствии с дизайнерскими проектами.

Технические данные

Показатели качества		Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %		30 - 38
Показатель концентрации ионов водорода, рН		8,0 - 9,5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более		1
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (35 ± 2) °С, мин, не менее		15
Смываемость пленки, г/м ² , не более		1,5
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее		24

Упаковка 1 л, 3 л, 5л.

Технология применения

Пригодные подложки	По минеральным поверхностям (бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным), а также по всем видам обоев, предназначенных под окраску.
Подготовка поверхности	Старые, непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от следов грязи, жира, клея и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), либо «грунт-краской» FLAGMAN 09 интерьерной укрывистой (ВД-АК-09) в случае очень насыщенного цвета фоновой краски. В качестве базового покрытия нанести интерьерную краску FLAGMAN или декоративную штукатурку (MultiBASIS, MultiBASIS plast в соответствии с рекомендациями по их применению).
Система покрытия	Декоративный состав включен в систему декоративной отделки Primavera. Используется в качестве самостоятельного покрытия по окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям, а так же в качестве финишной отделки по штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.
Способ и условия нанесения	Лазурь наносить при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашиваемого изделия выше 15 °С. Перед применением лазурь перемешать и наносить в один слой на сухую, чистую (без следов грязи, жира) поверхность кистью, велюровым, поролоновым или специальным фактурным валиком, поролоновой или морской губкой, гребенкой и другим малярным инструментом, предназначенным для декоративной отделки. Способы нанесения - в рекомендациях, отдельно прилагаемых к товару. Для создания упорядоченного рисунка следует использовать трафареты или шаблоны. Во время работы не допускать пересыхания лазури на инструменте и налипания на него посторонних частиц. В случае загрязнения инструмента промыть его водой и тщательно высушить.
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Время высыхания при t (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % - 1 час. Выдержка перед нанесением второго слоя материала - 2 часа. Сильных механических воздействий следует избегать в течение 48 ч.
Расход	Ориентировочный расход 70 - 150 г/м ² . Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.		
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Краска пожаровзрывобезопасна. отходы.		
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки лазури утилизировать как бытовые отходы.		
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.		
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.001466.08.12	
	Паспорт безопасности	ПБХП РБ 600112981.034-2013	
	Протоколы испытаний	НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/246 П	
		НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №658 П	
		НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1810 П	
	НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №2242		
	РНПЦГ № 0115/4838/08-002		
	ЛИ ЛКМ «MAV» № 25/16 от 05.04.2016		
Контактная информация	Бюро по продвижению декоративных ЛКМ Primavera: телефон: +375 (1716) 5-60-56, +375 (29) 660 10 45 e-mail: primavera@mav.by		
	Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42 e-mail: zakaz@mav.by		